50 AÑOS
Trayectoria de calidad y servicio personalizado.

GRUPO COMOSA

CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I

DESCRIPCIÓN:

Son concretos de resistencia normal (28 días) especialmente diseñados para cumplir las especificaciones establecidas en las Normas Técnicas Complementarias para el Diseño de Estructuras de Concreto y las Normas Mexicanas vigentes.

DATOS TÉCNICOS:

- Resistencias mayores o iguales que 250 y menores que 400 kg/cm²
- Masa unitaria en estado fresco mayor de 2200 kg/m³
- Agregados gruesos de origen caliza o basalto
- Tamaño máximo de agregado de 40, 20 ó 10 mm
- Revenimientos base de 10, 14 y 18 cm
- Bombeable o tiro directo
- Clase resistente del cemento 30 ó 40 MPa

Columnas estadio, Zacatepec, Mor.

USOS:

- Obras clasificadas según el reglamento de construcciones como A o B1
- Losas de entrepiso
- Elementos de cimentación (losas, zapatas corridas, zapatas aisladas, dados, etc.)
- Muros, columnas, trabes y contratrabes
- Elementos prefabricados
- Pavimentos
- Mayoría de los elementos dentro de una edificación

Cimentación puente ,Jojutla, Mor.

VENTAJAS:

- Excelente trabajabilidad y cohesión
- Mayor durabilidad que la de un concreto convencional
- Rapidez en la colocación
- Fácilmente moldeable
- Edad de resistencia a 28 días
- Ahorro en tiempos y mano de obra vs concreto fabricado en obra

Concreto de Morelos S.A. d e C.V.

Matriz:

Paseo Cuauhnahuac km 1.5, Col. Alegria, Cuernavaca, Mor.

Tels. (777) 3160070, 3155560, 3160103

Concretos Profesionales del Centro S.A. d e C.V.

Matriz:

Carret. libre a Celaya km 10.1, Corregidora, Balvanera, Qro.

Tel. (442) 2 254511